




Relatório nº.: CCA-09/2024	Produto: Bloco de Alvenaria
Data de Emissão: 17/10/2024	Classificação: C25

Data da Produção	Resistência à Compressão Seca (MPa)	Densidade de Massa Aparente Seca (kg/m³)	Variação dimensional (mm)			Data da Produção	Resistência à Compressão Seca (MPa)	Densidade de Massa Aparente Seca (kg/m³)	Dimensional		
			A	L	E				A	L	E
3/9	3,07	482,87	0	-1	-2				0	0	0
5/9	2,94	454,15	1	-1	-1				0	0	0
9/9	2,89	464,17	-2	-2	-2				0	0	0
10/9	2,56	464,81	1	-1	-1				0	0	0
11/9	2,91	469,65	-2	-2	-2				0	0	0
12/9	2,72	452,24	0	-1	-1				0	0	0
18/9	2,59	473,22	0	-2	0				-	-	-
25/9	2,93	472,12	0	-1	-2				-	-	-
26/9	2,73	458,26	-1	-1	-2				-	-	-
			0	0	0				± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm
Média							2,82	465,72			
Máximo							3,07	482,87			
Mínimo							2,56	452,24			
Desvio							2,44	9,88			
Parâmetros							≥ 2,50	≤ 550,00			

Composição: Cimento Portland, agregados minerais selecionados, filler carbonático, cal virgem micropulverizada e agente expansor.

Especificações: Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira - NBR 13438 - Blocos de concreto celular autoclavado.



Retração à Secagem

MEDIÇÕES	
Retração (mm/m)	Umidade (%)
0,000	63,00%
0,020	55,00%
0,411	27,00%
0,493	21,00%
0,554	17,00%
0,595	13,00%
0,616	10,00%
0,657	5,00%

RESULTADOS MÉDIOS	
Retração 30%	0,367
Retração 6%	0,649
VRCRS*	0,28

Umidade (%)	
	Referência
	<0,35mm/m

Retração (mm/m)

Observações:

Resultado:	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado	Conferido por:	Rannieri Lima da Silva Técnico de Laboratório
-------------------	--	------------------------------------	-----------------------	--